



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 20/07/2006  
Αρ. Πρωτ. 01750/015/000

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
Δ' ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/ση : Αν. Τσόχα 16  
Ταχ. Κωδ. : 115 21  
Πληρ. : Ιωαν. Ιεραπετρίτης  
Τηλ. : 6479363  
FAX. : 6469755  
e-mail: : gxx-plastics@ath.forthnet.gr

ΠΡΟΣ:  
ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ  
Β. ΟΥΓΚΩ 45  
104 37 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα εξέτασης δείγματος από "ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΡΟΧΟΛ FLOOR ELASTIC".

ΣΧΕΤ.: Αίτησή σας από 08-05-2006

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας διαβιβάζουμε την έκθεση εξέτασης του δείγματος " ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΡΟΧΟΛ FLOOR ELASTIC", που μας στείλατε.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΕΘΝΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σπ. Μπόλκας

Δ' Χ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  
Δ' ΤΜΗΜΑ

Αρ.Πρωτοκόλλου 01750/015/000  
Αρ.Δείγματος Γ.Χ.Κ. 015/050/164/2006

Ταχ.Διεύθυνση : ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 16, Τ.Κ. 11521  
TELEFAX : 0106469755  
Πληροφορίες : ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τηλ. : 0106479000

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Αποστέλλουσα Αρχή : ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β.ΟΥΓΚΩ 45 ΑΘΗΝΑ -  
ΤΚ 10437

Α/Α Πρωτ. Εισερχομ.- Ημ/νία : - 08/05/2006  
Δειγματίσασα Αρχή : ΙΔΙΩΤΗΣ  
Είδος Δείγματος : ΑΛΛΑ  
Επίχρισμα ΕΡΟΧΟΛ FLOOR ELASTIC

Αριθμός Πρωτ. Δειγμ.- Ημ/νία : - 08/05/2006  
Πρόσθετα Στοιχεία Δειγ/ψίας :  
Ονομασία Δείγματος : Α' ΔΕΙΓΜΑ  
Ημερομηνία Παραλαβής : 09/05/2006  
Ημερομηνία Εξέτασης : Από: 16/05/2006 Έως: 08/06/2006  
Συσκευασία : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ

Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή :  
Ενδείξεις Συσκευασίας :

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος Εξέτασης	Μέθοδος Εξέτασης	Αποτέλεσμα
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ	FT-IR	Εποξειδική ρητίνη
- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ	EM4 GC-FID	λ>3 ειδική μετανάστευση μεγάλη, εκτός ορίων, Από τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές ειδικής μετανάστευσης προκύπτουν αποτελέσματα χαμηλότερα των ορίων
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ	GC-MSD	Από EM4: Ταυτοποιήθηκαν m-τεταρτοταγής βουτυλοφαινόλη, διαιθυλεξυλεστέρας του αδιπτικού οξέος
- ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ 3% ΟΞΙΚΟ 10d/40oC ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΛΙ	OM1/EN 1186-5 ΣΤΑΘΜΙΚΗ	8,5mg/dm <sup>2</sup>
- ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	OM7/EN 1186-5	2,9mg/dm <sup>2</sup>

Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος Εξέτασης	Μέθοδος Εξέτασης	Αποτέλεσμα
ΣΕ ΙΣΟΟΚΤΑΝΙΟ 2d/20oC ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΛΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ BADGE	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ EM8 HPLC	α. Ηλιέλαιο, 10d, 40oC. BADGE, BFDGE και παράγωγα κάτω του ορίου ανίχνευσης (ΟΑ σε ηλιέλαιο: 0,01mg/Kg), β. 3% οξικό οξύ, 10d, 40oC. BADGE, BFDGE και παράγωγα κάτω του ορίου ανίχνευσης (ΟΑ σε οξικό οξύ: 0,02mg/Kg)
- ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΛΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ - Α	EM11, HPLC	α. Ηλιέλαιο, 10d, 40oC. BPA κάτω του ορίου ανίχνευσης (ΟΑ σε ηλιέλαιο: 0,0027mg/Kg) β. 3% οξικό οξύ, 10d, 40oC. BPA κάτω του ορίου ανίχνευσης (ΟΑ σε οξικό οξύ: 0,0018mg/Kg)
- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΕ ΙΣΟΟΚΤΑΝΙΟ	EM2 GC-FID	Αδιπτικός δι- (αιθυλεξυλεστέρας) (DEHA)= 1.6 mg/dm <sup>2</sup>

Κείμενο Ελέγχου  
Ενδείξεων :

Γνωμάτευση : Το αποσταλέν δείγμα, "Επίχρισμα EPOXOL FLOOR ELASTIC", είναι κανονικό και πληροί τους σχετικούς όρους των Κανονισμών 1935/2004/EK και 1895/2005/EK και του Κεφ. ΙΙ, άρθρο 28 του Κώδικα Τροφίμων για τα στοιχεία τα οποία εξετάστηκε, όσον αφορά τη μετανάστευση των συστατικών του στα τρόφιμα για τη χρήση του σε επαφή με τρόφιμα.

Σημείωση : Το υπόλοιπο του δείγματος θα καταστραφεί από το αρμόδιο εργαστήριο, αν δεν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο σε διάστημα ενός μήνα.  
Το δείγμα δειγματούστηκε και προσκομίστηκε από τον ίδιο.

Ο ΧΗΜΙΚΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΜΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΠΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Αθήνα 2/8/06

Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ  
ΧΗΜΙΚΟΣ



Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου