

## Silatex® Nordic



**Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρασών, υδατικής βάσης, σε κεραμιδί απόχρωση**

### Περιγραφή

Ακρυλικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρασών, υδατικής βάσης, σε κεραμιδί απόχρωση, με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

### Πεδία εφαρμογής

- Πάνω σε ασφαλτικές μεμβράνες με ψηφίδα και ασφαλτικά κεραμίδια
- Κεραμίδια και κορφιάδες στεγών
- Εκτεθειμένες ταρατσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονία
- Μεταλλικές επιφάνειες

Οι παραπάνω επιφάνειες απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία και αστάρωμα πριν την εφαρμογή του **Silatex® Nordic**.



**Συσκευασία**

12kg, 5kg & 1kg

**Απόχρωση**

Nordic

### Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Ανθεκτικό σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. σε παραθαλάσσιες ή βιομηχανικές περιοχές)
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Υδρατμοπερατό, επιτρέποντας στην επιφάνεια να «αναπνέει»
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πλήθος οικοδομικών υποστρωμάτων
- Συμβατό με παλαιότερα επαλειφόμενα στεγανωτικά
- Άριστη σχέση ποιότητας-τιμής
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη (βάσης νερού, ενός συστατικού)

## Πιστοποιητικά – Test reports

- Πιστοποίηση CE ως **Silatex® Super** σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2  
*Πιστοποιητικό συμμόρφωσης No. 1922-CPR-0386*
- Test reports ως **Silatex® Super** από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Geoterra (No. 2015/670 & 2020/190\_4)
- Analysis report **Silatex® Super** από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
- Συμμορφώνεται με απαιτήσεις περιεκτικότητας Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. βάσει Directive 2004/42/CE



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|   |  |
|---|--|
| Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)   | 1,40kg/L (±0,1)                        |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση (ASTM D412)   | 370% (±30)                             |
| Αντοχή σε εφελκυσμό στη μέγιστη τάση (ASTM D412)  | 2,24MPa (±0,2)                         |
| Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση (οπλισμένο με Neotextile®, ASTM D412)                                    | >4MPa                                  |
| Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542)  | >2N/mm <sup>2</sup>                    |
| Σκληρότητα Shore A (ASTM D2240)   | 60                                     |
| Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1062-3)   | <0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> |
| Περατότητα CO <sub>2</sub> – Ισοδύναμο πάχος αέρα Sd (EN 1062-6)  | >50m                                   |
| Περατότητα υδρατμών – Ισοδύναμο πάχος αέρα Sd (EN ISO 7783)   | 1,2m (Class I – υδρατμοπερατό)         |
| Δοκιμή επιταχυνόμενης UV γήρανσης παρουσία υγρασίας (UVB-313, 4h UV @60°C + 4h συμπύκνωση @50°C, ASTM G154) | Επιτυχής (>1000 ώρες)                  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας   | από -5°C έως +80°C                     |
| <b>Κατανάλωση: 1kg/m<sup>2</sup> για δύο στρώσεις (τσιμεντοειδής επιφάνεια)</b>                             |  |

### Συνθήκες εφαρμογής

|  |                    |
|--|--------------------|
| Υγρασία υποστρώματος                   | <4%                |
| Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH)      | <80%               |
| Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος | από +8°C έως +35°C |

### Λεπτομέρειες ωρίμανσης

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Χρόνος στεγνώματος (+25°C, RH 50%) | 2-3 ώρες (αρχικά) |
| Χρόνος επαναβαφής (+25°C, RH 50%)  | 24 ώρες           |
| Πλήρης σκλήρυνση                   | ~ 7 ημέρες        |

\* Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία κατά την εφαρμογή ή/και το στέγνωμα, ενώ ελαττώνονται από υψηλές θερμοκρασίες

### Κατάλληλα αστάρια σε συνήθη υποστρώματα

| Υπόστρωμα                        | Αστάρια                                    | Περιγραφή - Λεπτομέρειες   |
|----------------------------------|--|--|
| Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία         | <b>Revinex®</b><br>(αραιωμένο με νερό 1:4) | Υδατοδιαλυτό αστάρια με ισχυρή πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα  |
|                                  | <b>Silatex® Primer</b>                     | Ακρυλικό αστάρια βάσης διαλύτη, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα  |
|                                  | <b>Vinyfix® Primer</b>                     | Αστάρια βινυλικών ρητινών, βάσης διαλύτη, ιδανικό για σταθεροποίηση δύσκολων ή σαθρών υποστρωμάτων                       |
| Ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα     | <b>Revinex®</b><br>(αραιωμένο με νερό 1:4) | Υδατοδιαλυτό αστάρια, ιδανικό για σταθεροποίηση ασφαλτοπάνων με ψηφίδα και ως γέφυρα πρόσφυσης                           |
| Μέταλλο                          | <b>Neotex® Metal Primer</b>                | Αντισκωριακό αστάρια υδατικής βάσης, ενός συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση σε παλιές ή νέες επιφάνειες σιδήρου         |
| Ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο | <b>Neotex® Inox Primer</b>                 | Υδατοδιαλυτό αστάρια, ενός συστατικού, ιδανικό για εφαρμογή σε ανοξείδωτες και γαλβανισμένες επιφάνειες, αλουμίνιο, κ.ά. |

### Τρόπος εφαρμογής

#### Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Ανάλογα με το υπόστρωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί κατάλληλη μηχανική προεργασία, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι ανωμαλίες, να ανοιχθούν οι πόροι και να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες πρόσφυσης. Οι επιφάνειες θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ρύσεις και να είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.

#### Αστάρωμα

Πριν από την εφαρμογή του **Silatex® Nordic**, συνιστάται η εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού της **NEOTEX®**, ανάλογα με το υπόστρωμα (βλ. πίνακα). Στην περίπτωση των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, προτείνεται η εφαρμογή του **Revinex®** αραιωμένου με νερό σε αναλογία **Revinex®**: νερό - 1:4 ή η χρήση ενός εκ των ασταριών διαλύτου **Silatex® Primer** ή **Vinyfix® Primer**.


#### Εφαρμογή

Μετά το αστάρωμα της επιφάνειας, το **Silatex® Nordic** εφαρμόζεται, αφού αναδευτεί καλά, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις με κάθετη ή διαφορετική κατεύθυνση μεταξύ τους. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Η πρώτη στρώση αραιώνεται σε ποσοστό 5% με καθαρό νερό. Η δεύτερη (και κάθε επόμενη) ακολουθεί μετά από 24 ώρες περίπου χωρίς αραιώση.

Στις τομές στηθαίων-δαπέδου (καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες γωνίες), σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες (όπως περιμετρικά και εντός υδρορροών), κατά μήκος αρμών, καθώς και σε περιπτώσεις κάλυψης ρωγμών, συνιστάται να προηγηθεί η εφαρμογή του **Silatex® Nordic** ενισχυμένου με τον μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®**, βάρους 50gr/m<sup>2</sup> (εφαρμογή δύο στρώσεων τοπικά «νωπό σε νωπό» με τον πολυεστερικό οπλισμό να παρεμβάλλεται ανάμεσά τους).

Για έργα με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε μηχανική αντοχή και γεφύρωση ρωγμών, προτείνεται η καθολική ενίσχυση του **Silatex® Nordic** με τον μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®** σε ολόκληρη την επιφάνεια.


## Τομές ενδεικτικών συστημάτων



### ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

- 1 Τσιμεντοειδές υπόστρωμα
- 2 Αστάρι: **Revinox®** αραιωμένο με νερό (αναλογία ανάμιξης 1:4)
- 3 Βασική στρώση στεγανοποίησης: **Silatex® Nordic** (αραιωμένο 5% με νερό)
- 4 Ενίσχυση τοπικά σε γωνίες: **Neotextile® Ταινία**
- 5 Τελική στρώση στεγανοποίησης: **Silatex® Nordic** (χωρίς αραιώση)

Κατανάλωση **Silatex® Nordic**: 1kg/m<sup>2</sup>



## ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΒΑΤΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

- 1 Τσιμεντοειδές υπόστρωμα
- 2 Αστάρι: **Revinex®** αραιωμένο με νερό (αναλογία ανάμιξης 1:4)
- 3 Βασικές στρώσεις στεγανοποίησης: **Silatex® Nordic** (αραιωμένο 5% με νερό) Εφαρμογή δύο στρώσεων «νωπό σε νωπό», με τον πολυεστερικό οπλισμό να παρεμβάλλεται μεταξύ τους
- 4 Πολυεστερικός οπλισμός: **Neotextile®**
- 5 Τελική στρώση στεγανοποίησης: **Silatex® Nordic** (χωρίς αραιώση)

Κατανάλωση **Silatex® Nordic**: 2-2,5kg/m<sup>2</sup>

## Ιδιαίτερες συστάσεις


- Το **Silatex® Nordic** δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή εάν αναμένεται να επικρατήσουν υγρές συνθήκες ή βροχερός καιρός κατά την εφαρμογή ή την περίοδο ωρίμανσης των στρώσεων.
- Η θερμοκρασία του υποστρώματος κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για την αποφυγή συμπυκνώσεων.
- Η εφαρμογή συνεχίζεται επαρκώς στις κατακόρυφες επιφάνειες της τάρτσας (min. 30cm), ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία στεγανωτική μεμβράνη. Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να καλυφθούν εξολοκλήρου τα στηθαία και η στεγάνωση να συνεχιστεί και στα οριζόντια τμήματά τους.
- Η ανθεκτικότητα του στεγανωτικού συστήματος ενισχύεται με την αύξηση του συνολικού πάχους ξηρού φιλμ της μεμβράνης, που μπορεί να προκύψει μέσω της εφαρμογής πρόσθετης στρώσης ή στρώσεων.
- Σε περιοχές με αυξημένη πιθανότητα παραμονής στάσιμων νερών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το **Silatex® Nordic** συνιστάται να ενισχυθεί με τον πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®**. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τουλάχιστον 3 στρώσεις του **Silatex® Nordic** τοπικά. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η εκ των προτέρων δημιουργία των αναγκαίων ρύσεων για την ομαλή απορροή του νερού.
- Σε περίπτωση νέας τσιμεντοκονίας, συνιστάται αμέσως μετά τη διάστρωσή της η δημιουργία κατάλληλων αρμών (ανά 15-20m<sup>2</sup> και σε βάθος περίπου ίσο με τα ¼ του πάχους της τσιμεντοκονίας) και η σφράγιση τους (π.χ. με κυψελωτό κορδόνι πολυαιθυλενίου και μαστίχη **Neotex® PU Joint** μετά από κατάλληλο αστάρωμα των παρειών). Σε περιπτώσεις υποστρωμάτων τσιμεντοκονίας ή οπλισμένης κόλλας επικάλυψης είναι απαραίτητη δημιουργία αρμών διαστολής περιμετρικά, ως άνωθεν και με ελάχιστο πλάτος 1cm. Τυχόν υφιστάμενοι αρμοί της πλάκας σκυροδέματος θα πρέπει να μεταφέρονται και στα νέα υποστρώματα.

- Σε περίπτωση δημιουργίας υποστρώματος με οπλισμένη κόλλα επικάλυψης, είναι απαραίτητο η κόλλα να είναι εύκαμπτη και εγκεκριμένη για χρήση επικάλυψης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απλή κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών. Το υαλόπλεγμα ενίσχυσης θα πρέπει να είναι επαρκών μηχανικών ιδιοτήτων, αλκαλίμαχο και πιστοποιημένο κατά ETAG 004, π.χ. **Gavazzi® 0161-A**. Σε αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται η εφαρμογή οπλισμένου συστήματος στεγανοποίησης.

## Οδηγίες συντήρησης

- Η πλήρης σκλήρυνση της μεμβράνης πραγματοποιείται περίπου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης, ανάλογα και με τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κρίνεται σκόπιμο η πρόσβαση στην περιοχή εφαρμογής να απαγορεύεται ή να περιορίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος του στεγανωτικού συστήματος για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να έχουν προκληθεί από τυχαίες κρούσεις αντικειμένων ή κακή χρήση.
- Σε περίπτωση ανάγκης για τοπική επισκευή, το **Silatex® Nordic** εφαρμόζεται εκ νέου μετά τον καθαρισμό και το αστάρωμα (εφόσον είναι απαραίτητο) της περιοχής που είναι προς επισκευή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η εφαρμογή του υλικού τουλάχιστον στο αρχικό πάχος της στεγνής μεμβράνης. Κατά περίπτωση συνιστάται η ενίσχυση του υλικού με τον πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®**.
- Συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός με πιεστικό νερού (σε συνδυασμό με ουδέτερα καθαριστικά, εφόσον απαιτείται), ιδίως σε περιπτώσεις μεγάλης συσσώρευσης σκόνης και ρύπων στην επιφάνεια.

|  |   |
|--|---|
| <b>Εμφάνιση</b>                                | Παχύρρευστο υγρό  |
| <b>Αποχρώσεις</b>                              | Κεραμιδί <i>Nordic</i>  |
| <b>Συσκευασία</b>                              | 12kg, 5kg και 1kg σε πλαστικά δοχεία  |
| <b>Καθαρισμός εργαλείων – Αφαίρεση κηλίδων</b> | Αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Σε περίπτωση κηλίδων που έχουν σκληρύνει, με μηχανικά μέσα  |
| <b>Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)</b>     | Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑγΥ: 40g/l (Όριο 1.1.2010) - Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: <40g/l |
| <b>Κωδικός UFI</b>                             | P6D0-408S-D00E-SJH8   |
| <b>Εκδόσεις</b>                                | <b>Silatex® Super</b> , ακρυλικό επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών  |
| <b>Χρόνος αποθήκευσης</b>                      | 2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <br>1922   |                                      |
| <b>NEOTEX A.E.B.E</b><br>Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315<br>19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής<br><br>15  |                                      |
| 1922-CPR-0386<br>DoP No.: 4950-12<br><br><b>EN 1504-2</b><br><br><b>Silatex® Super</b><br><br>Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος<br><br>Επικάλυψη |                                      |
| Διαπερατότητα υδρατμών  | Class I                              |
| Αντοχή αποκόλλησης  | $\geq 1,5\text{N/mm}^2$              |
| Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα   | $W < 0,1\text{Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$ |
| Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>  | $S_D > 50\text{m}$                   |
| Αντίδραση στη φωτιά   | Euroclass F                          |
| Επικίνδυνες ουσίες  | Σύμφωνα με 5.3                       |

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

**ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**  
 Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο  
**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ**  
 Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600  
 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα  
 Τηλ. 210 5557579  
 Fax. 210 5203665

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ**  
 Ιωνία, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης  
 Τηλ: 2310 467275  
 Fax: 2310 463442