

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Τ.Θ. 2315, Τ.Κ. 19600, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΡΟΧΟΛ 2004 ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΑΝΘΡΑΚΟΨΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΡΗΤΙΝΕΣ:

1. ΕΡΟΧΟΛ 2004 A VISCOUS

Πυκνόρρευση για επενδύσεις/επικαλύψεις

2. ΕΡΟΧΟΛ 2004 A FLUID

Λεπτόρρευση για χρήση με σπλισμούς ινών υάλου, ανθρακονημάτων και αραμιδίου.

Οι παραπάνω ρητίνες συνδυάζονται με τους παρακάτω σκληρυντές.

ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ:

A. ΕΡΟΧΟΛ 2004 B SLOW

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής

+15 °C

Αναλογία κατά βάρος

ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΡΟΧΟΛ 2004 A VISCOUS ή FLUID : ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ SLOW

100:50

Χρόνος ζωής μίγματος (POT LIFE)

50'

Χρόνος αρχικού στεγνώματος (TACK FREE)

Για ΛΕΠΤΑ ΠΑΧΗ

5 ½ - 6 ½ h

Για ΠΑΧΙΑ ΠΑΧΗ

3 ½ - 4 h

B. ΕΡΟΧΟΛ 2004 B FAST (Λειτουργεί και σε θερμοκρασίες < 10 °C)

Αναλογία κατά βάρος

ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΡΟΧΟΛ 2004 A VISCOUS ή FLUID : ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ FAST

100: 18

Χρόνος ζωής μίγματος (POT LIFE)

18' - 20'

Οι αναφερόμενοι χρόνοι ζωής μίγματος (POT LIFE) είναι υπολογισμένοι στους 25 °C και για μάζα μίγματος 150 gr.

Τα παραπάνω συστήματα **ΕΡΟΧΟΛ 2004 A** με τους σκληρυντές **ΕΡΟΧΟΛ 2004 B** είναι κατάλληλα για τον εμποτισμό των παρακάτω ανθρακοΨφασμάτων οικοδομικής χρήσης CONSTRUCTEX.

ΑΝΘΡΑΚΟΨΦΑΣΜΑΤΑ:

1. **PC 278** , βάρους 200 gr/m², πλάτους 50 cm με κατανάλωση μίγματος 300 gr/m² περίπου.2. **PC 251** , βάρους 300 gr/m², πλάτους 50 cm με κατανάλωση μίγματος 500 gr/m² περίπου.

Οι παραπάνω επικαλύψεις αφορούν επισκευές δομικών στοιχείων (κολώνες, δοκάρια) που έχουν υποστεί ζημιές από σεισμούς ή χρειάζονται στατική ενίσχυση και δημιουργούν μια πολύ ισχυρή προστασία "μανδύα".

Ο συνδυασμός παχύρρευστης ρητίνης VISCOUS με τον γρήγορο σκληρυντή FAST προσφέρει χημικοανθεκτικές επενδύσεις.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της NEOTEX αναφέροντας τη συγκέντρωση (περιεκτικότητα) % του χημικού παράγοντα και την θερμοκρασία λειτουργίας.