

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Εροχοι[®] Extra

Εποξειδική ενέσιμη ρητίνη δύο συστατικών

Χρήσεις	Εποξειδική ενέσιμη ρητίνη δύο συστατικών κατάλληλη για επισκευές δομικών στοιχείων.
----------------	---

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	80A:20B
--	---------

Απόχρωση μείγματος	Διάφανο
---------------------------	---------

Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) στους +25^οC	30 λεπτά
---	----------

(Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν)

Εφελκυστική αντοχή	46,07N/mm ²
---------------------------	------------------------

Αντοχή στην κάμψη	70,58N/mm ²
--------------------------	------------------------

Αντοχή στη θλίψη	128,43N/mm ²
-------------------------	-------------------------

Ιξώδες (+25^οC)	170 cps
----------------------------------	---------

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής	+5 ^ο C
---------------------------------------	-------------------

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Εροxol[®] Extra

Τρόπος εφαρμογής (Σφράγιση ρωγμών & διάκενων)

Προετοιμασία επιφάνειας: Ανοίγονται τρύπες με τρυπάνι κατά μήκος της ρωγμής σε αποστάσεις 20-25 εκατοστά. Μετά αφαιρείται με απορροφητήρα η σκόνη και σφραγίζεται με εποξειδικό στόκο **EroxoI[®] Putty** όλο το μήκος της ρωγμής εκτός από τα ανοίγματα (ακροφύσια).

Εφαρμογή: Αφού σκληρυνθεί ο στόκος, αναμιγνύονται τα συστατικά Α&Β του **EroxoI[®] Extra** στην προκαθορισμένη αναλογία κατά βάρος και αναδεύονται μέχρι το χρώμα του μείγματος να γίνει ομοιόμορφο. Στη συνέχεια τοποθετείται το μείγμα σε μηχανικό ή χειροκίνητο πιστόλι και πρεσάρεται το υλικό στις ρωγμές μέσω των ανοιγμάτων (ακροφυσίων). Εάν η ρωγμή είναι οριζόντια ξεκινά η πλήρωση από το ένα άκρο, ενώ αν είναι κάθετη από το χαμηλότερο σημείο. Μετά ασκείται πίεση κατά την πλήρωση της ρωγμής στο υλικό μέχρις ότου να αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο άνοιγμα (ακροφύσιο). Τότε σφραγίζεται το προηγούμενο με τάπα και συνεχίζεται η ίδια εργασία προς τα υπόλοιπα ανοίγματα.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία μικρότερη των +8°C
- Απαιτείται η αφαίρεση της απαιτούμενης προς χρήση ποσότητας από τα αρχικά δοχεία συσκευασίας, με διαφορετικό εργαλείο για κάθε συστατικό ξεχωριστά

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex[®] 1021**.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί, μόνο με μηχανική αφαίρεση, εφόσον είναι δυνατό, επειδή η προσφυτική του ικανότητα είναι μεγάλη.

Συσκευασία

Σετ 1kg

Χρόνος αποθήκευσης

Απεριόριστος σε σφραγισμένα δοχεία και εφόσον δεν αναμιχθούν τα δυο υλικά.