

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Varnish Mat

Περιγραφή Προϊόντος Ακρυλικό βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, με φίλτρα UV, κατάλληλο για προστασία δομικών επιφανειών, όπως πατητήτσιμεντοκονία.

Χρήσεις Προστασία πατητήςτσιμεντοκονίας, βαφή μεταλλικών επιφανειών, δαπέδων, πέτρας κτλ.

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα Προστατεύει από την απορρόφηση νερού και ενισχύει τις μηχανικές αντοχές της πατητήςτσιμεντοκονίας. Περιέχει φίλτρα UV και παρέχει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει. Παρουσιάζει χημικές αντοχές (αραιά οξέα, αλκάλια) και υψηλές μηχανικές αντοχές. Παρέχει ματ επιφάνεια διατηρώντας την φυσική όψη της πατητήςτσιμεντοκονίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση	125gr/m ² σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Χρόνος στεγνώματος	2-3 ώρες στους 25°C
Χρόνος επαναβαφής	24 ώρες
Βατότητα	12-18 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	12-35°C
Γυαλάδα (gloss 60°)	30
Αναλογία ανάμιξης	3,8A:1,4B
Χρόνος ζωής μίγματος στο δοχείο	2 ώρες στους 25°C
Χρόνος πλήρους πολυμερισμού	7 ημέρες στους 25°C
ΠΟΕ (Κατηγορία ΑΙΔ)	Ειδικά επιχρίσματα 2 συστατικών (όριο ΠΟΕ 2010:500 g/lt). Περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση:<498 g/lt

Τρόπος Εφαρμογής

Καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά και παλιά βερνίκια ή αστάρια με μηχανικό ή χημικό τρόπο. Σε επιφάνειες που έχει προηγηθεί αδιαβροχοποίηση με σιλοξανικά υλικά εμποτισμού, δεν πρέπει να εφαρμόζεται το υλικό. Μετά την ανάμιξη για 3 λεπτά των δύο συστατικών, το μίγμα αφήνεται για 5 λεπτά πριν την εφαρμογή του και στην συνέχεια εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Στην εφαρμογή του σαν προστατευτικό βερνίκι της πατητήςτσιμεντοκονίας θα πρέπει η επιφάνεια να είναι ασταρωμένη με το υβριδικό αστάρι **Neodur[®] Varnish PR**. Έπειτα από 24 ώρες μπορεί να εφαρμοστεί το βερνίκι **Neodur[®] Varnish Mat**.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Varnish Mat

Ιδιαίτερες συστάσεις

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές κατά την εφαρμογή (4% ανώτερη υγρασία επιφανείας και σχετική υγρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 65%). Υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία μπορεί να επηρεάσει τον πολυμερισμό του βερνικιού. Όταν η χρήση είναι εξωτερική και σε συνθήκες που προβλέπεται βροχή ή υψηλή υγρασία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, πρέπει να αναβάλλεται η εφαρμογή του βερνικιού. Μπορεί να αραιωθεί με το διαλυτικό **Neotex[®] 1021**.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex[®] 1021**

Συσκευασία

Σετ 5,2 kg και 1 kg σε μεταλλικά δοχεία

Χρόνος αποθήκευσης

Neodur[®] Varnish Mat A συστατικό: Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.

Neodur[®] Varnish Mat B συστατικό: Τουλάχιστον 12 μήνες. Το **Neodur[®] Varnish Mat B** συστατικό πρέπει να παραμένει ερμητικά κλειστό στην συσκευασία του. Με την υγρασία της ατμόσφαιρας και εφόσον η συσκευασία ανοιχτεί, το υλικό μπορεί να πολυμεριστεί μέσα στο δοχείο του.