

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Bitulat Primer

Ασφαλτικό βερνίκι, μεγάλης προσφυτικής και διεισδυτικής ικανότητας, για την προστασία οικοδομικών επιφανειών.

Χρήσεις

Το **Bitulat Primer** προσφέρεται ιδιαίτερα για:

- Στεγανώσεις υπογείων τοιχίων και θεμελίων
- Συγκολλήσεις ασφαλτοπάνων **Siplast**
- Προεπάλειψη των αυτοκόλλητων στεγανωτικών ταινιών **Adealu, Adeplomb** για βελτίωση των προσφυτικών χαρακτηριστικών τους
- Δημιουργία φράγματος υδρατμών για θερμομονώσεις κάθε τύπου.
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών, όπως αγωγοί αποχέτευσης, σωληνώσεις, δεξαμενές, τμήματα αυτοκινήτων, δοκοί, στήλες, πάσσαλοι κ.ά.

Δεν συνιστάται για προεπάλειψη επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν με υδροδιαλυτά ασφαλτικά γαλακτώματα, όπως π.χ. το **Bicote** ή για επιφάνειες σε επαφή με πετρελαιοειδή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση: μαύρο στιλπνό υγρό ομοιογενούς συστάσεως

Ειδικό βάρος: 0,96

Σημείο ανάφλεξης: 35°C

Περιεκτικότητα σε στερεά: 40% το ελάχιστο

Ποσοστό πολυμερών: 2,5% επί των στερεών

Σημείο μάλθωσης: 113,7°C

Στέγνωμα: από 1 ως 2 ώρες

Απόδοση σε σκυρόδεμα: 250 – 330 gr/m² για κάθε στρώση

Απόδοση σε μέταλλο: 160 – 200 gr/m² για κάθε στρώση

Εφαρμογή

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επαλειφθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, σκουριές, λάδια και σαθρά τμήματα. Το υλικό εφαρμόζεται εν ψυχρώ με βούρτσα, πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα σε μια ή δυο διαστρώσεις, κατά τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες. Η πρώτη στρώση μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη ή αρωματικούς διαλύτες σε ποσοστό 15% περίπου. Με τα παραπάνω διαλυτικά γίνεται και το καθάρισμα των εργαλείων.

Ιδιαίτερες συστάσεις

Επειδή το υλικό περιέχει εύφλεκτα διαλυτικά, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας – τα δοχεία του υλικού πρέπει να τοποθετούνται μακριά από φλόγιστρα και άλλες εστίες φωτιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της εργασίας καλό είναι να αποφεύγεται το κάπνισμα και η εισπνοή των ατμών του υλικού (ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι ή ψεκαστήρα).

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

Συσκευασία

Δοχείο 1kg, 5kg, και 17kg.

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.

Οδηγίες προφύλαξης

Εύφλεκτο-Επιβλαβές-Μακριά από παιδιά- Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα-Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.