

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Vinyfix Primer®

Διαφανές υλικό βινυλικών ρητινών διαποτισμού και σταθεροποίησης οικοδομικών επιφανειών

Χρήσεις

Διαφανές υλικό για στεγανοποίηση και σταθεροποίηση με διαποτισμό νέων και παλιών οικοδομικών επιφανειών, όπως κονιάματα, σοβάδες, μπετόν, γύψινες επιφάνειες, γυψοσανίδες, αμιαντοσιμέντο, προϊόντα σκυροδέματος κλπ. Χρησιμοποιείται ως αστάρι των επαλειπτικών υλικών **Silatex Super**, **Neoproof** και των χρωμάτων εξωτερικών επιφανειών **Silatex Reflect**, **Proflex**, **Neocryl**.

Ιδιότητες

Εφαρμόζεται εύκολα, εισχωρεί σε βάθος, στεγανώνει γρήγορα και ενισχύει την επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για παλαιούς και γηρασμένους σοβάδες, δένει τυχόν υπολείμματα παλαιών χρωμάτων με τα κονιάματα, δημιουργεί ιδανικό υπόστρωμα για εφαρμογή χρωμάτων, στεγανωτικών επιστρώσεων και ιδιαίτερα των υδατικής διασποράς, των οποίων η πρόσφυση σε σαθρές επιφάνειες είναι προβληματική. Αντέχει στην αλκαλικότητα των οικοδομικών υποστρωμάτων και αποτελεί τέλεια βάση για κάθε σωστή επίχριση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υπόστρωμα διαλύτου με βάση βινυλικές ρητίνες

Εμφάνιση: Διαφανές-κιτρινωπό

Πυκνότητα: 0.93 g/cm³

Απόδοση: 130-170gr/m² ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

Χρόνος στεγνώματος: 2-3 h

Χρόνος επαναβαφής: 12 h

(Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται από υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες)

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σαθρά τμήματα, λιπαρές ουσίες και μούχλες.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή γίνεται με πινέλο, ρολό (χωρίς αραίωση) ή πιστόλι (15% με διαλυτικό Neotex 1080 πιστολιού) σε μία στρώση μετά από καλή ανάδευση.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Κατά την εφαρμογή με πινέλο ή ρολό χωρίς αραίωση φροντίζουμε να έχουμε μια ημίσιτληνη επιφάνεια. Α) Εάν η επιφάνεια είναι τελείως ματ σημαίνει ότι είναι πολύ απορροφητική και για πλήρη σταθεροποίησή της χρειάζεται και δεύτερη διάστρωση. Β) Εάν είναι πολύ γυαλιστερή, σημαίνει ότι δεν απορροφά καθόλου και τότε το Vinyfix® Primer χρειάζεται αραίωση (10% με διαλυτικό Neotex 1080 πινέλου).
- Η εφαρμογή του υλικού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την επίστρωση του σοβά ή του σκυροδέματος.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό Neotex 1080

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.

Συσκευασία

5kg

Χρόνος αποθήκευσης

2 χρόνια σε σφραγισμένα δοχεία

Οδηγίες προφύλαξης

Μακριά από παιδιά-Εύφλεκτο - Επιβλαβές-Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο-Για κλειστούς χώρους απαιτείται καλός εξαερισμός-Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό και ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.