

Europlus® PA 5kg λευκό

Ελαστομερής (SBS, -20°C) ασφαλτική μεμβράνη 5kg/m²
με άνω επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας

Περιγραφή

Ελαστομερής (SBS, -20°C) ασφαλτική μεμβράνη 5kg/m² του ιταλικού οίκου GECO, με πολυεστερικό οπλισμό, άνω επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου.



Συσκευασία

Ρολό 10m x 1m

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα και ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -20°C
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση
- Διαθέτει ειδικό πολυεστερικό οπλισμό ενισχυμένο με υαλοϊνες, που προσδίδει στην ασφαλτική μεμβράνη υψηλές αντοχές σε μηχανική καταπόνηση, σε συνδυασμό με διαστασιολογική σταθερότητα
- Αυξημένη αντοχή σε γήρανση και ατμοσφαιρικούς παράγοντες
- Εξαιρετική ικανότητα συγκόλλησης σε πληθώρα οικοδομικών υποστρωμάτων
- Αυξημένη αντοχή έναντι ρηγματώσεων και διάτρησης
- Εύκολη στην εφαρμογή με φλόγιστρο
- Πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 13707

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είδος μίγματος	SBS
Είδος οπλισμού	Πολυεστέρας
Άνω επικάλυψη	Λευκή ορυκτή ψηφίδα
Κάτω επικάλυψη	PE film
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας (EN 1849-1)	5kg/m ² ($\pm 10\%$)
Μήκος ρολού (EN 1848-1)	10m (-1%)
Πλάτος ρολού (EN 1848-1)	1m (-1%)
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες (EN 1109)	-20°C

Αντίσταση ροής σε υψηλές θερμοκρασίες (EN 1110)	+100°C
Αντοχή σε εφελκυσμό - Διαμήκης/Εγκάρσια (EN 12311-1)	600/400 N/5cm (-20%)
Επιμήκυνση κατά τη θραύση - Διαμήκης/Εγκάρσια (EN 12311-1)	35/35% (-15)
Αντοχή έναντι σκισμάτος (EN 12310-1)	140/140 N (-30%)
Διαστασιολογική σταθερότητα (EN 1107-1)	0,3%
Υδατοστεγανότητα (EN 1928)	60kPa
Περατότητα υδρατμών μ (EN 12086)	100.000

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λύτη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Οι επιφάνειες θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ρύσεις και είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.

Αστάρωμα

Πριν από την εφαρμογή του **Europplus® PA 5kg**, προτείνεται η εφαρμογή του ασφαλτικού βερνικιού βάσης διαλύτη **Bitulat Primer**, με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού. Συνίσταται η επικόλληση με χρήση φλόγιστρου να πραγματοποιείται μετά το πλήρες στέγνωμα του **Bitulat Primer** και την εξάτμιση των διαλυτών (ενδεικτικά μετά από ~24 ώρες).

Εφαρμογή

Μετά το αστάρωμα της επιφάνειας, η μεμβράνη ξετυλίγεται προσεκτικά και τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με το φίλμ πολυαιθυλενίου (PE) να βρίσκεται σε επαφή με το υπόστρωμα. Στη συνέχεια, η κάτω πλευρά της μεμβράνης θερμαίνεται χρησιμοποιώντας φλόγιστρο μέχρι να αρχίσει να λιώνει το ασφαλτικό μίγμα ξετυλίγοντας ταυτόχρονα το ρολό. Η τοποθέτηση με το φλόγιστρο μεμβράνη πρέπει να πιέζεται σταθερά πάνω στο υπόστρωμα με τη χρήση ρολού ή κατάλληλης σκούπας για να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα. Τα ασφαλτόπανα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 10cm κατά μήκος των ρολών και 15cm κατά πλάτος, ενώ είναι απαραίτητη η επεξεργασία των ενώσεων με ρολό για σφράγιση πιθανών κενών.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Το **Europplus® PA 5kg** δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +5°C ή υπό συνθήκες υγρασίας ή εάν αναμένεται να επικρατήσουν υγρές συνθήκες ή βροχερός καιρός κατά την εφαρμογή
- Η τοποθέτηση των ασφαλτικών μεμβρανών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες εφαρμοστές
- Τα ρολά πρέπει να φυλάσσονται σε όρθια θέση, κατά προτίμηση σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από πηγές θερμότητας και αποφεύγοντας τη στοίβαξή τους ένα πάνω από το άλλο για την αποφυγή πιθανών παραμορφώσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή.

- Οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι επικαλύψεις να ακολουθούν τις ρύσεις. Για το λόγο αυτό οι εργασίες πρέπει να ξεκινάνε από τα χαμηλότερα σημεία.
- Λόγω της ελλιπούς υδρατμοπερατότητας των ασφαλτικών μεμβρανών, για την εκτόνωση τυχόν εγκλωβισμένων υδρατμών υποστρώματος, συνιστάται η εφαρμογή εξαεριστικών σε ολόκληρη την επιφάνεια της ταράτσας ανά 20-25m²
- Σε περίπτωση εφαρμογής επαλειφόμενων στεγανωτικών συστημάτων πάνω στην ασφαλτική μεμβράνη (π.χ. **Neoproof® Polyurea**, **Neoroof® BM**, κτλ.) συνιστάται αυτή να έχει γηρανθεί επαρκώς, ώστε να είναι περιορισμένη η ικανότητα διαπίδυσης πτητικών και πλαστικοποιητών από το ασφαλτικό υπόστρωμα. Δεν προτείνεται η άμεση εφαρμογή πάνω σε καινούρια ασφαλτική μεμβράνη

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

B. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα
Τηλ. 210 5557579
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης
Τηλ: 2310 467275
Fax: 2310 463442