

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

N-Thermon[®] Primer

Περιγραφή Προϊόντος

Ισχυρό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων **Deplast[®]**, με χαλαζιακή άμμο.

Εφαρμογές

Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ της πλάκας **N-Thermon[®]** και του σοβά **Deplast[®]**. Επίσης χρησιμοποιείται, σε λείες επιφάνειες, όπως τσιμεντοσανίδες και εμφανές μπετό, για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά ή των κονιαμάτων που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Μπορεί να εφαρμοσθεί επίσης πάνω από βαμμένες επιφάνειες (με πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα προσόψεων) στις οποίες θέλουμε να εφαρμόσουμε πατητή τσιμεντοκονία.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Έχει πολύ δυνατή πρόσφυση σε πορώδεις αλλά και λείες επιφάνειες
- Δυνατότητα σοβανίσματος ακόμα και αν έχουν παρέλθει αρκετές ημέρες από την χρήση του
- Αντοχή στην αλκαλικότητα του τσιμέντου
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	Παχύρευστο υγρό
Χρώμα	Κόκκινο ανοιχτό
Ειδικό Βάρος (ISO 8962, DIN 51757)	1,32 gr/cm ³
pH (ISO 1148, DIN 53785)	8-9
Κατανάλωση	330-400gr/m ²
Χρόνος στεγνώματος στην αφή	3 ώρες (25 ^ο C)
Χρόνος επικάλυψης με κονίαμα	μετά από 24 ώρες (25 ^ο C)

Τρόπος Εφαρμογής

Το **N-Thermon Primer[®]** εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή πινέλο. Μετά από επιμελή καθαρισμό και απομάκρυνση σαθρών και σκόνης εφαρμόζουμε μία στρώση **N-Thermon Primer[®]**. Η εφαρμογή του σοβά **Deplast[®]** ή της τσιμεντοκονίας μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες, χωρίς να υπάρχει περιορισμός, στον χρόνο που θα γίνει η νέα επικάλυψη.

Συσκευασία

Δοχεία των 15kg, 5kg και 1kg

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Το **N-Thermon Primer[®]** δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 10^οC
- Το **N-Thermon Primer[®]** εφαρμόζεται χωρίς αραιώση ή με πολύ μικρή αραιώση μέχρι 3% με νερό.

Καθαρισμός Εργαλείων

Εργαλεία και λοιπές συσκευές πρέπει να καθαρίζονται με άφθονο νερό, αμέσως μετά την χρήση.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

N-Thermon[®] Primer

**Συνθήκες Αποθήκευσης /
Διάρκεια Ζωής**

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

