

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neoproof[®]

Περιγραφή Προϊόντος

Το **Neoproof[®]** είναι ένα σύγχρονο υδατοδιάλυτο ελαστομερές υλικό κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές στεγάνωσης και αδιαβροχοποίησης.

Εφαρμογές

- Το **Neoproof[®]** είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανώσεις γυψοσανίδων και δαπέδων που θα δεχθούν πλακάκι, υπογείων, τοιχίων, κελαριών, ζαρντινιέρων, δεξαμενών, μπαλκονιών, ταρατσών, μεταλλικών επιφανειών από γαλβανισμένη λαμαρίνα κ.α.
- Ιδανικό για οποιαδήποτε οριζόντια ή κατακόρυφη οικοδομική επιφάνεια πριν από το σοβάτισμα ή την *επικόλληση πλακών, πλακιδίων και κεραμιδιών*.
- Λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών ταρατσών και τοίχων πριν από την τοποθέτηση των θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πλακών.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Επικόλληση πλακιδίων με υψηλής ποιότητας ελαστική κόλλα μέσα σε 3 ημέρες από την εφαρμογή του **Neoproof[®]**.
- Εμποδίζει τη διεύθυνση της υγρασίας, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα.
- Διαθέτει αυξημένη αντοχή στην κάμψη και τον εφελκυσμό.
- Στεγνώνει γρήγορα (1-2 ώρες αρχικό, 24 ώρες τελικό στέγνωμα).
- Γεφυρώνει τις ρηγματώσεις.
- Φιλικό στο περιβάλλον αφού δεν περιέχει διαλύτες ούτε άσφαλο.
- Προσφύεται άριστα σε όλα τα οικοδομικά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τοιχοποιία, μέταλλο, ξύλο.
- Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση

Παχύρρευστο υγρό με βάση πολυμερή γαλακτώματα συνθετικών ρητινών που όταν ξηρανθεί δημιουργεί μια ανθεκτική μεμβράνη.

Πυκνότητα (25^οC)

1,32 kg/l

PH

8,5-9,5

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neoproof[®]

Χρόνος στεγνώματος (25 ^ο C)	1-2 ώρες (αρχικό), 24 ώρες (τελικό)
Κατανάλωση	1 kg/m ² για δυο στρώσεις για επίτευξη τελικής στεγνής μεμβράνης πάχους 0,6 mm και ανάλογα της απορροφητικότητας του υποστρώματος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές: BS(British Standard)3177 και BS 8204
Ατμοπερατότητα	<4gr/m ² /24h για φιλμ πάχους 0,6mm (σύμφωνα με το BS 3177).
Υγρασία επιφάνειας	4%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+8 ^ο C έως +35 ^ο C
Αντοχή στον εφελκυσμό	6,6 MPa (στέγνωμα στον αέρα μετά από 21 μέρες)
Αντοχή στην επιμήκυνση	>500% (στέγνωμα στον αέρα μετά 21 μέρες)
Σκληρότητα Shore A (EN ISO 868:2003/ASTM 2240)	60
Βαθμός πρόσφυσης τροποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων επί της μεμβράνης	> 2N/mm ² μετά από 14 μέρες.

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι λείες και συνεχείς (δηλαδή χωρίς τρύπες, ρωγμές, εσοχές κ.λ.π.). Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να προετοιμαστούν κατάλληλα (πχ. με στοκάρισμα). Επίσης πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά αντικείμενα. Πριν την εφαρμογή για σταθεροποίηση της επιφάνειας, σφράγισμα των πόρων, βελτίωση της πρόσφυσης και της απόδοσης του υλικού, προτείνεται η χρήση του **Revinex[®]** αραιωμένη με νερό σε αναλογία **Revinex[®]:Νερό-1:3 έως 1:4** ή η χρήση του ασταριού διαλύτου **Vinyfix[®] Primer**.

Εφαρμογή:

Το **Neoproof[®]** εφαρμόζεται μετά από καλή ανάδευση με πινέλο, βούρτσα, ρολό ή ακόμα και με πιστόλι χωρίς αέρα. Αν απαιτηθεί, μπορεί

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neoproof[®]

να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 10%. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια το πάχος της επίστρωσης να μην είναι υπερβολικό ώστε να μην παραταθεί πολύ ο χρόνος στεγνώματος.

Το **Neoproof[®]** εφαρμόζεται συνήθως σε δυο τουλάχιστον στρώσεις με διαφορετική κατεύθυνση μεταξύ τους. Μετά την παρέλευση 24 ωρών εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση.

Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί

- Δύνανται να επικαλυφθεί με υδατοδιαλυτά χρώματα (π.χ. **Proflex[®]**).
- Το υλικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός, πριν το φιλμ στεγνώσει πλήρως.
- Για μεγαλύτερες απαιτήσεις και σε περιπτώσεις κάλυψης ρωγμών πάνω από 1,5 mm το **Neoproof[®]** μπορεί να ενισχυθεί με τον πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile[®]**. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τουλάχιστον 3 στρώσεις υλικού.

Αποχρώσεις

Μπεζ

Συσκευασία

Δοχεία των 5kg

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως μετά τη χρήση και πριν την πήξη του προϊόντος. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Αφαίρεση κηλίδων

Να χρησιμοποιηθεί νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Οδηγίες προφύλαξης

S2 Μακριά από παιδιά - S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή - S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.