

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neoroo[®] 2K

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα δύο συστατικών για ταράτσες

Ιδιότητες

- Έχει μεγάλη ελαστικότητα
- Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -20°C.
- Είναι υδρατμοπερατό
- Παρέχει βατότητα χωρίς να επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών.
- Γεφυρώνει ρωγμές, πόρους και αρμούς μικρού πάχους
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Φιλικό στο περιβάλλον
- Πιστοποιημένο με CE (EN 1504-2)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος)	2,5:1
Υδατοπερατότητα w (EN 1062-3:2008)	0,00kg/(m ² x h ^{0,5})
Συντελεστής υδαταπορρόφησης (24h) (EN 1062-3:2008)	0,00kg/m ²
Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542:2001)	1,40N/mm ²
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1:12011)	1,022g/cm ³
Διαπερατότητα υδρατμών Λ (EN 7783-1:1999)	0,001g/cm ² *d ⁻¹
Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση (EN 7783-1:1999)	319,0
Συντελεστής S _d (EN 7783-1:1999)	1,75m
Περατότητα CO ₂ (EN 1062-6:2002 Method A)	0,332g/(m ² *d)
Συντελεστής αντίστασης μ (EN 1062-6:2002 Method A)	1,50E+04
Συντελεστής S _d (EN 1062-6:2002 Method A)	82,24m
Απόχρωση μείγματος	Υπόλευκο

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX[®] A.E.B.E. Όμως η NEOTEX[®] A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX[®] για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neoroo[®] 2K

Ενδεικτική κατανάλωση	2-2,5 kg/m ² για 2 στρώσεις
Χρόνος εργασιμότητας (Pot life)	45 λεπτά (+25°C)
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Χρόνος στεγνώματος	7 - 8 ώρες (+25°C)

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται από χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία, ενώ μειώνονται από υψηλές.

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, σαθρά αντικείμενα και να είναι ομοιογενείς. Τυχόν κοιλότητες ή άλλα ελαττώματα πρέπει να αποκαθίστανται με επισκευαστικό κονίαμα **Neorep[®]** και γαλάκτωμα **Revinox[®]**. Οι επιφάνειες πρέπει να ασαρώνονται με μείγμα **Revinox[®]** +νερό σε αναλογία 1:4.

Προετοιμασία Μείγματος: Σταδιακά προσθέτουμε το συστατικό Α (σκόνη) στο υγρό συστατικό Β και ανακατεύουμε το μίγμα με δρόπανο σε χαμηλή ταχύτητα για να αποφεύγουμε τον εγκλωβισμό αέρα και μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιογενές. Να μην προστίθεται νερό ή αδρανή υλικά. Εάν είναι αναγκαία η μερική χρήση του μείγματος, να φροντίζετε σχολαστικά να τηρείται η ορθή αναλογία του, 2,5:1.

Εφαρμογή: Το μείγμα εφαρμόζεται χωρίς καθυστέρηση με πινέλο, σπάτουλα, ρολό, πατρόγκα ή βούρτσα σε δύο στρώσεις πάχους 1 έως 1,5mm η καθεμία, για να έχουμε τελικό πάχος διάστρωσης 2 έως 3 mm. Για μεγαλύτερο πάχος και αντοχή στο σχίσσιμο (π.χ. σε στηθαία, ρωγμές), προτείνεται να παρεμβάλλεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης το υαλόπλεγμα **Gavazzi[®] 0059-A** και όταν η πρώτη στρώση είναι ακόμη νωπή.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Ποτέ δεν εφαρμόζουμε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει τις επόμενες 48 ώρες.
- Να αφήνεται το **Neoroo[®] 2K** να ωριμάσει για 5 έως 8 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Συσκευασία

Σετ 17,5kg και 35kg.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφ' όσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του μεταξύ +5°C και +35°C προστατευμένο από τον παγετό και την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Βοηθητικά Υλικά


Revinox[®]: Δοχεία 1kg, 5kg και 18kg

Υαλόπλεγμα Gavazzi[®] 0059-A

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neorooft[®] 2K



1922

NEOTEX A.E.B.E.

Β. Μοίρα, 19600 ΒΙΠΑ Μάνδρα

14

1922-CPR-0386

DoP No. Neorooft 2K /4950-03
EN 1504-2

Neorooft 2K

Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

Επικάλυψη

Διαπερατότητα υδρατμών	:	Κατηγορία I
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	:	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
Αντοχή αποκόλλησης	:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Διαπερατότητα σε CO ₂	:	$s_D > 50 \text{ m}$
Αντίδραση σε φωτιά	:	Ευρωκατηγορία F
Επικίνδυνες ουσίες	:	σύμφωνα με 5.3

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX[®] A.E.B.E. Όμως η NEOTEX[®] A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX[®] για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.