

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Bicote[®] Special

Υδατοδιάλυτο ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα

Χρήσεις	Κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών που προβλέπεται να επιχλωματωθούν.
Ιδιότητες	<ul style="list-style-type: none">Δεν επηρεάζεται από το νερό και τις μεταβολές της θερμοκρασίαςΈχει άριστη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια, υγρή ή στεγνή, ακόμα και όταν έχει στεγνώσειΔεν προσδίδει μυρωδιά ή χρώμα στα υλικά με τα οποία έρχεται σε επαφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κατανάλωση	Χωρίς οπλισμό : 1kg/ m ² (2 στρώσεις) Με οπλισμό: 1,5-2kg/m ² (4-5 στρώσεις)
Χρόνος στεγνώματος	2- 6 ώρες (ανάλογα με το πάχος της στρώσης και των καιρικών συνθηκών)
Τρόπος εφαρμογής	<p>Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες, που πρόκειται να στεγανοποιηθούν, πρέπει να προαλείφονται για καθαρισμό τους με ένα διάλυμα 1 μέρους Bicote Special και 1 μέρους νερού. Αν πρόκειται για τιμμεντένια επιφάνεια, πρέπει να γίνεται εξομάλυνση του σκυροδέματος με ένα μείγμα Bicote Special – άμμου, σε ποσοστό 1:4 και τιμμέντο και να γεμίζουν τα σκασίματα πάλι με ένα μείγμα Bicote Special – άμμου, αλλά σε σχέση 1:1. Πιο σύγχρονη, ωστόσο, και απλή μέθοδος είναι να γίνεται το γέμισμα με ένα μείγμα Revinox - τιμμέντου-άμμου.</p> <p>Εφαρμογή: Πριν από την χρήση του υλικού θα πρέπει να αναδευτεί. Το Bicote Special εφαρμόζεται ψυχρό με χορταρένια βούρτσα, πινέλο, σε μία ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος της στεγανής επικάλυψης. Σε περίπτωση πολλών επαλείψεων, η επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.</p> <p>Στεγανοποίηση</p> <p><i>Μη βατές στέγες από σκυρόδεμα:</i></p> <p>Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος, γίνεται η στεγανή επικάλυψη, που αποτελείται από πέντε διαδοχικά στρώματα Bicote Special. Ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη επάλειψη, καλό είναι να τοποθετείται ένας οπλισμός από αραιό υαλούφασμα. Ύστερα από 30 μέρες, συνίσταται να χρωματίζεται η επικάλυψη του Bicote με Proflex (ακρυλική βαφή) ή Silatex Super (ακρυλικό επαλειπτικό ταρασών). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται α) προστασία της στεγανής επικάλυψης από τις καιρικές επιδράσεις και β) θερμομόνωση της επιφάνειας τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας.</p>



ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Bicote[®] Special

Βατές ταρατσες:

Η στεγανή επικάλυψη, που θα είναι ίδιου τύπου με την προηγούμενη, πρέπει στην περίπτωση αυτή να γίνεται κάτω από την πλακόστρωση, πάνω στο αφορμπετόν της ρύσης μετά την εξομάλυνση της επιφάνειάς του με τσιμεντοκονίαμα. Για να είναι σωστή η επικάλυψη, το **Bicote Special** πρέπει να είναι ενισχυμένο με υαλοϋφασμα ή, ακόμη καλύτερα, με το μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα **Neotextile**. Στην τελευταία επάλειψη του **Bicote Special** συνιστάται η επίταση χαλαζιακής άμμου, για να έχει καλύτερη πρόσφυση η πλακόστρωση. Για την αραίωση του υλικού, εφόσον θεωρηθεί αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό νερό.

Υσκευασία

Δοχεία των 19kg.



Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX[®] A.E.B.E. Όμως η NEOTEX[®] A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX[®] για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.