

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442**Ferrorep[®]****Κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας****Χρήσεις**

Κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας του οπλισμού σε αποκαταστάσεις σκυροδέματος καθώς και για οπλισμούς σε σκυρόδεμα που προβλέπεται να λειτουργήσει σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Παθητικοποιεί το μέταλλο παρέχοντας μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία ακόμα και σε περιπτώσεις προχωρημένης οξειδωσης. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση παλαιού και νέου σιμέντου. Έχει μακροχρόνια αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες, την ηλιακή ακτινοβολία και υψηλή απόδοση.

Ιδιότητες

- Πολύ δυνατή πρόσφυση
- Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία
- Μακροχρόνια αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία.
- Υψηλή απόδοση
- Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-7

Τεχνικά χαρακτηριστικά**Κατανάλωση**

50-70gr/τρέχον μέτρο οπλισμού για 2 στρώσεις συνολικού πάχους 1mm και 1,3-1,5kg/m² για συγκόλληση παλαιού και νέου σιμέντου.

Απαίτηση σε νερό

35% κατά βάρος

Χρόνος ζωής μείγματος στο δοχείο

60 λεπτά στους +25°C

Πυκνότητα (EN ISO 2811-1:12011)

1,54g/cm³

Θερμοκρασία υαλώδους κατάστασης Tg (EN 12614:2004)

318,0 K

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Ferrorep[®]

Τρόπος εφαρμογής

Ο οπλισμός πρέπει να είναι καθαρός από σκουριές, σκόνες, λάδια. Προσθέτουμε 1 κιλό **Ferrorep[®]** σε 350 γραμμάρια νερό. Ανακατεύουμε πολύ καλά για 3 λεπτά με αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Το μείγμα πρέπει να παραμείνει για 5 λεπτά στο δοχείο πριν την εφαρμογή του, προκειμένου να διαλυθεί πλήρως όλη η ποσότητα του πολυμερούς και αποκτήσει ομοιογένεια. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις **Ferrorep[®]**. Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η πρώτη.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.
- Η τελική ξήρανση του υλικού πραγματοποιείται σε 7 ημέρες.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.

Απόχρωση

Κεραμιδί

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 1 Kg, 4kg και 20kg.


Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του προστατευμένο από την υγρασία.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Ferrorep[®]



1922

NEOTEX A.E.B.E.

Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

14

1922-CPR-0386
DoPNo. Ferrorep /4950-06

EN 1504-7

Ferrorep

Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσης

Ενεργό επίχρισμα

Αντιδιαβρωτική προστασία : Επιτυχής

Θερμοκρασία υαλώδους
κατάστασης : > +40°CΠρόσφυση
οπλισμού-σκυροδέματος : Επιτυχής

Επικίνδυνες ουσίες : σύμφωνα με 5.3