

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neorox® Primer 815

### Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης

#### Χρήσεις

Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες με μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και για άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή περιοδικά κάτω από την επίδραση γλυκού ή θαλασσινού νερού, αραιών οξέων και των ατμών τους. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, σωληνώσεις, περιφράξεις κ.τ.λ.

#### Ιδιότητες

- Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις τριβές και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία σε γλυκό & θαλασσινό νερό, αλκάλια, αραιά οξέα.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε βιομηχανική ατμόσφαιρα και προϊόντα πετρελαίου.
- Εξαιρετική πρόσφυση με τελικές επιστρώσεις εποξειδικής, ακρυλικής, αλκυδικής και πολυουρεθανικής φύσης.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

##### Πυκνότητα

Συστατικό Α: 1,45 g/cm<sup>3</sup>

Συστατικό Β: 0,90g/cm<sup>3</sup>

##### Αναλογία ανάμειξης (Α:Β) κατά βάρος

10Α:2Β

##### Κατανάλωση

150-180g/m<sup>2</sup> για μία στρώση

##### Χρόνος σκλήρυνσης (+25°C)

2-3 ώρες

##### Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) (+25°C)

1 ώρα

##### Χρόνος επαναβαφής (+25°C)

12-24 ώρες

##### Θερμοκρασία εφαρμογής

+12°C έως +35°C

##### Στερεά % κατά βάρος

65%

Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK για την χρήση οργανικών διαλυτών. Πιστοποιητικό καταλληλότητας: Κατατάσσεται στην κατηγορία Α/Ι Δ( Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών) Οριακή τιμή ΠΟΕ 500gr/l . Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο <495gr/l.

#### Τρόπος εφαρμογής

**Προετοιμασία επιφανειών:** Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Σκουριές απαιτούν καθαρίσμα αμμοβολή ή συρματοβουρτσα. Σε πολύ σκουριασμένα σημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χημικός μετατροπέας σκουριάς **Kela Rust**.

**Εφαρμογή:** Καλή ανάδευση των συστατικών Α και Β του **Neorox® Primer 815** και εφαρμογή του μείγματος σε μία στρώση με αραιώση 8-10% με διαλυτικό **Neotex® 1021** με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Έαν είναι

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neorox® Primer 815

επιθυμητή και δεύτερη στρώση για καλύτερη προστασία, η αραίωση παραμένει ίδια.

Αφού στεγνώσει, μπορεί να καλυφθεί με την κατάλληλη βαφή (π.χ. **Neorox® Special**) μέσα σε 12-24 ώρες.

### Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός, πριν το φιλμ στεγνώσει πλήρως.
- Παλιές επιφάνειες από εποξειδική βαφή ή εποξειδικό αστάρι χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμά τους για καλύτερη πρόσφυση της νέας επίστρωσης.
- Εάν ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις βαφής μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών, συστήνεται να αγγριευτεί λίγο η επιφάνεια, για να μην υπάρξει πρόβλημα πρόσφυσης της ακόλουθης στρώσης.

### Απόχρωση

Γκρι

### Συσκευασία

Σετ 12kg (στην προκαθορισμένη αναλογία ανάμειξης των συστατικών A&B κατά βάρος).

### Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση με διαλυτικό **Neotex® 1021**.

### Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί με μηχανική αφαίρεση.

### Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.