

## Neotex<sup>®</sup> Metal Primer

### Υδατοδιαλυτό αντισκωριακό αστάρι

#### Χρήσεις

Το **Neotex<sup>®</sup> Metal Primer** είναι αστάρι νερού κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία. Χρησιμοποιείται σε παλιές ή νέες επιφάνειες σιδήρου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, προσφέρει αντισκωριακές ιδιότητες και είναι κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

#### Ιδιότητες

- Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις τριβές και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία κοντά σε θάλασσα.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και σε βιομηχανική ατμόσφαιρα.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικά στοιχεία επιφανειών που επιθυμούμε να καλυφθούν με επαλειπτικά προϊόντα υδατικής βάσης.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,29gr/cm <sup>3</sup>
pH	8,5-9
Κατανάλωση	10-12m <sup>2</sup> /l ανά στρώση
Χρόνος σκλήρυνσης (+25°C)	2-3 ώρες
Χρόνος επαναβαφής (+25°C)	4-6 ώρες

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑΒΥ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού»: 140g/l (Όριο 2010). Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: <140g/l

#### Τρόπος εφαρμογής

**Προετοιμασία επιφανειών:** Παλιές μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Σκουριές απαιτούν αμμοβολή ή τρίψιμο με συρματόβουρτσα και καλό καθαρίσμα. Στα σκουριασμένα σημεία συνίσταται να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος χημικός μετατροπέας σκουριάς **Neodur<sup>®</sup> Metalforce**. Νέες μεταλλικές επιφάνειες απολιπαίνονται με **διαλυτικό Neotex 1021**.

**Εφαρμογή:** Το **Neotex<sup>®</sup> Metal Primer** αναδεύεται καλά και εφαρμόζεται σε μία στρώση αραιωμένο με νερό έως 5% με πινέλο ή ρολό. Εάν είναι επιθυμητή και δεύτερη στρώση για μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία, η αραιώση παραμένει ίδια. Για εφαρμογή με πιστόλι βαφής απαιτείται επιπλέον αραιώση

Αφού το υλικό στεγνώσει, μπορεί να καλυφθεί με υδατοδιαλυτή βαφή (π.χ **Neorooft<sup>®</sup>, Neoproof<sup>®</sup> PU W, Revinex<sup>®</sup> Elastic κ.ά.** ).

#### Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Θερμοκρασία εφαρμογής: +12°C έως +35°C.

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neotex<sup>®</sup> Metal Primer

- Το **Neotex<sup>®</sup> Metal Primer** δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός, πριν το φιλμ στεγνώσει πλήρως.
- Παλιές βαμμένες επιφάνειες χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμά τους για καλύτερη πρόσφυση της νέας επίστρωσης.
- Εάν ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις βαφής μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών, συστήνεται να γυαλοχαρταριστεί ελαφρά η επιφάνεια, για να μην υπάρξει πρόβλημα πρόσφυσης της ακόλουθης στρώσης.

Απόχρωση	Κεραμιδί
Συσκευασία	3L και 1L
Καθαρισμός εργαλείων	Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.
Οδηγίες προφύλαξης	Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό, την υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX<sup>®</sup> A.E.B.E. Όμως η NEOTEX<sup>®</sup> A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX<sup>®</sup> για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.