

Neotex[®] Metal Primer

Υδατοδιάλυτο αντισκωριακό αστάρι

Χρήσεις

Το **Neotex[®] Metal Primer** είναι αστάρι νερού κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία. Χρησιμοποιείται σε παλιές ή νέες επιφάνειες σιδήρου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, προσφέρει αντισκωριακές ιδιότητες και είναι κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Ιδιότητες

- Προσφέρει μεγάλη αντοχή στις τριβές και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία κοντά σε θάλασσα.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και σε βιομηχανική ατμόσφαιρα.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικά στοιχεία επιφανειών που επιθυμούμε να καλυφθούν με επαλειπτικά προϊόντα υδατικής φύσεως.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Πυκνότητα | 1,29gr/cm ³ |
| pH | 8,7 |
| Κατανάλωση | 10-12m ² /lt ανά στρώση |
| Χρόνος σκλήρυνσης (+25°C) | 2-3 ώρες |
| Χρόνος επαναβαφής (+25°C) | 4-6 ώρες |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | +12°C έως +35°C |

Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK για την χρήση οργανικών διαλυτών. Πιστοποιητικό καταλληλότητας: Κατατάσσεται στην κατηγορία Α/θ Υ(Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού) Οριακή τιμή ΠΟΕ 140gr/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30gr/lt.

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών:

Παλιές μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Σκουριές απαιτούν καθαρίσμα αμμοβολή ή συρματόβουρτσα. Σε πολύ σκουριασμένα σημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος χημικός μετατροπέας σκουριάς **Kela Rust** της NEOTEX[®].

Νέες μεταλλικές επιφάνειες απολιπαίνουμε με **διαλυτικό Neotex 1021**.

Εφαρμογή: Καλή ανάδευση του υλικού **Neotex[®] Metal Primer** και εφαρμογή σε μία στρώση με αραιώση έως 5% με πινέλο ή ρολό και επιπλέον αραιώση σε εφαρμογή με πιστόλι. Εάν είναι επιθυμητή και δεύτερη στρώση (για καλύτερη προστασία), η αραιώση παραμένει ίδια.

Αφού στεγνώσει, μπορεί να καλυφθεί με υδατοδιάλυτη βαφή (π.χ **Silatex**



ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neotex[®] Metal Primer

Super, Revinex Elastic).

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός, πριν το φιλμ στεγνώσει πλήρως.
- Παλιές βαμμένες επιφάνειες χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμά τους για καλύτερη πρόσφυση της νέας επίστρωσης.
- Εάν ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις βαφής μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών, συστήνεται να γυαλοχαρταριστεί λίγο η επιφάνεια, για να μην υπάρξει πρόβλημα πρόσφυσης της ακόλουθης στρώσης.

Απόχρωση

Κεραμιδί

Συσκευασία

3L και 1L

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως μετά τη χρήση και πριν την πήξη του προϊόντος.

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό το υλικό με νερό. Αν έχει σκληρυνθεί, με διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση.

Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX[®] A.E.B.E. Όμως η NEOTEX[®] A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX[®] για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.