

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Metalforce

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Περιγραφή προϊόντος Το Neodur[®] Metalforce είναι ειδικό προϊόν νερού, κατάλληλο για μετατροπή και σταθεροποίηση της σκουριάς σε υγιές μέταλλο.

Ιδιότητες - Χρήσεις

Εφαρμόζεται εύκολα και μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή σχηματίζοντας ένα πολύ ανθεκτικό στρώμα με εξαιρετική πρόσφυση στο σίδηρο. Εμποδίζει τη δημιουργία νέας σκουριάς ενισχύοντας την επιφάνεια αφού σχηματίζει ένα υπόστρωμα, για μετέπειτα βαφές με αντισκωριακό αστάρι. Κατάλληλο για την βιομηχανία, οικοδομή, συνεργεία φανοποιεία αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες και γενικά οπουδήποτε χρειάζεται να σταματήσει η εξάπλωση της οξειδωσης και είναι αδύνατη η αφαίρεσή της με μηχανικά μέσα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (+20°C)	1,03
Κατανάλωση	50 ml/m ²
Χρόνος στεγνώματος (+25°C)	3 ώρες
Χρόνος επαναβαφής (+25°C)	24 ώρες
Εμφάνιση ξηρού φιλμ	Διαφανές σε καθαρό σίδηρο. Μαύρο σε οξειδωμένες ή διαβρωμένες επιφάνειες.

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφανειών: Απομακρύνετε λάδια, γράσα και απολεπίστε τους φλοιούς της σκουριάς και της καλαμίνης. Οξειδωμένες επιφάνειες εκτιθέμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον ή προσβεβλημένες από χημικές ουσίες πρέπει να ξεπλυθούν με φρέσκο νερό πριν τη χρήση του. Το προϊόν εφαρμόζεται ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Η σταθεροποίηση της σκουριάς και η αλλαγή του χρώματος της σκουριάς σε μαύρο ολοκληρώνεται σε 3 ώρες. Μετά από 24 ώρες μπορεί να εφαρμοστεί αντισκωριακό αστάρι και τελικό χρώμα.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Metalforce

Ιδιαιτέρες συστάσεις

Αποφεύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5 °C. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να αραιωθεί, γιατί χάνεται η δραστηκότητά του.

Συσκευασία

250ml, 1lt

Χρόνος αποθήκευσης

Ένα έτος εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.
