

Neotex® Colour NCM

Ανόργανες χρωστικές σε μορφή σκόνης

Ιδανικές για χρωματισμό του Neodur® CM

Περιγραφή

Ανόργανες χρωστικές υψηλής ποιότητας, σε μορφή σκόνης.
Ιδανικές για χρωματισμό του πολυουρεθανικού – τσιμεντοειδούς συστήματος **Neodur® CM**. Κατάλληλες για χρωματισμό κονιαμάτων και σκυροδέματος.

Πεδία εφαρμογής

- Χρήση σε συνδυασμό με το αυτοεπιπεδούμενο υβριδικό πολυουρεθανικό-τσιμεντοειδές σύστημα δαπέδων **Neodur® CM** για την επίτευξη της επιθυμητής απόχρωσης
- Προσθήκη σε έτοιμα τσιμεντοκονιάματα ή σε σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα που παρασκευάζονται στο έργο και είναι επιθυμητός ο χρωματισμός τους

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Διασπείρονται εύκολα στο κονίαμα, προσφέροντας σταθερότητα στο τελικό αποτέλεσμα
- Παρέχουν ευελιξία για τη δημιουργία πληθώρας διαφορετικών αποχρώσεων
- Κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Διατίθενται στις συσκευασίες τους έτοιμες προ-ζυγισμένες στην κατάλληλη ποσότητα ανά απόχρωση, ώστε η απαιτούμενη αναλογία προσθήκης τους να είναι 1 συσκευασία **Neotex® Colour NCM** ανά σετ (A+B+C) των 35,6kg του **Neodur® CM** για την επίτευξη της αναγραφόμενης απόχρωσης

Συσκευασία






Σε πλαστικά δοχεία – Για ποσότητα (gr) τεμαχίου ανά απόχρωση βλ. σελ. 3

Αποχρώσεις

Έτοιμες αποχρώσεις

	Standard Grey 740
	Brown Red 311
	Green 610
	Maize yellow 106
	Anthracite grey 716

Αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

	Light Grey 747
	Agate Grey 738
	Pebble Grey 732
	Blue 515
	Ochre yellow 127

Τρόπος χρήσης

Οδηγίες χρήσης σε συνδυασμό με Neodur® CM

Πριν από την ανάμιξη των συστατικών του **Neodur® CM**, το συστατικό A αναδεύεται καλά για περίπου 1 λεπτό. Στη συνέχεια, σε αυτό προστίθενται οι έτοιμες ανόργανες χρωστικές σε μορφή σκόνης **Neotex® Colour NCM** στη συνιστώμενη αναλογία* για την επιθυμητή απόχρωση και το μίγμα αναδεύεται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι να προκύψει ομοιόμορφη απόχρωση. Το μίγμα (συστατικό A + χρωστικές **Neotex® Colour NCM**) μεταφέρεται σε ένα καθαρό δοχείο χωρητικότητας min. 22L, όπου το συστατικό B προστίθεται στην προκαθορισμένη αναλογία και ακολουθεί η ανάδευση του νέου μίγματος για περίπου 1 λεπτό με μηχανικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι να γίνει ομοιογενές. Το συστατικό C στη συνέχεια προστίθεται σταδιακά στο μίγμα υπό συνεχή ανάδευση, ιδανικά με αναμικτήρα με διπλό άξονα (ξύνοντας περιοδικά και τα τοιχώματα-πυθμένα του δοχείου με ίσια σπάτουλα, εφόσον απαιτείται), και αναδεύεται για ~3 λεπτά, μέχρι να προκύψει ένα πλήρως ομοιογενές μίγμα, χωρίς σβώλους.

Οι χρωστικές **Neotex® Colour NCM διατίθενται στις συσκευασίες τους έτοιμες προ-ζυγισμένες στην κατάλληλη ποσότητα ανά απόχρωση, ώστε η απαιτούμενη αναλογία προσθήκης τους να είναι 1 συσκευασία **Neotex® Colour NCM** ανά σετ (A+B+C) των 35,6kg του **Neodur® CM**, για την επίτευξη της αναγραφόμενης απόχρωσης*

Γενικές οδηγίες χρήσης σε συνδυασμό με τσιμεντοκονιάματα

Για βέλτιστη διασπορά, συνιστάται οι χρωστικές να προστίθενται πρώτα στο νερό ανάμιξης, το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύεται με το κονίαμα που πρόκειται να χρωματιστεί. Ακολουθεί πολύ καλή ανάδευση του μίγματος, για να επιτευχθεί ο ομοιογενής χρωματισμός του κονιάματος (σύμφωνα πάντα και με τις τεχνικές οδηγίες του εκάστοτε έτοιμου προϊόντος). Η ποσότητα χρωστικών και νερού ανάμιξης πρέπει να διατηρείται σταθερή σε κάθε ανάμιξη.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Οι αποχρώσεις που εμφανίζονται στη σελ. 1 ενδέχεται να αποκλίνουν σε σχέση με αυτές της πραγματικής τελικής επιφάνειας του **Neodur® CM**, λόγω περιορισμών αναπαραγωγής. Γενικότερα η πραγματική τελική απόχρωση της επιφάνειας του εκάστοτε κονιάματος εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, όπως το τελικό πάχος επίστρωσης και οι επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την εφαρμογή.
- Για την επίτευξη ομοιογενούς ενιαίας απόχρωσης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται εντελώς καθαρά εργαλεία κατά την ανάδευση και διάστρωση του κονιάματος. Τυχόν νερό ανάμιξης πρέπει επίσης να είναι απόλυτα καθαρό.
- Για έλεγχο επίτευξης επιθυμητής απόχρωσης, συνιστάται να προηγείται η διενέργεια δοκιμαστικής εφαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ελέγχεται η τελική επιφάνεια, αφού πλέον το κονίαμα έχει πλήρως στεγνώσει.

Εμφάνιση

Έγχρωμη σκόνη

Σε πλαστικά δοχεία – Ποσότητα τεμαχίου ανά απόχρωση βάσει παρακάτω πίνακα – Στην περίπτωση του **Neodur® CM**, για την επίτευξη της αντίστοιχης απόχρωσης απαιτείται 1 τεμ./35,6kg σετ (A+B+C)

Συσκευασία

Απόχρωση	Ποσότητα ανά τεμ. (gr)
Standard Grey 740	50
Brown Red 311	200
Green 610	200
Maize yellow 106	100
Anthracite grey 716	200
Light Grey 747	308
Agate Grey 738	195
Pebble Grey 732	370
Blue 515	260
Ochre yellow 127	285

Κωδικός UFI

DRQ0-F0KQ-100S-CCE3

Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 3 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
B. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

T.Θ. 2315, TK 19600
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα
Τηλ. 210 5557579
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης
Τηλ: 2310 467275
Fax: 2310 463442