

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Bitulat Primer

Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες

Χρήσεις

- Στεγανώσεις υπογείων τοιχίων και θεμελίων
- Συγκολλήσεις ασφαλτοπάνων
- Προεπάλειψη των αυτοκόλλητων στεγανωτικών ταινιών **Bande Adealu®** για βελτίωση των προσφυτικών χαρακτηριστικών τους
- Δημιουργία φράγματος υδρατμών για θερμομονώσεις κάθε τύπου.
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών, όπως αγωγοί αποχέτευσης, σωληνώσεις, δεξαμενές, τμήματα αυτοκινήτων, δοκοί, στήλες, πάσσαλοι κ.ά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	Μαύρο στιλπνό υγρό ομοιογενούς συστάσεως
Πυκνότητα	0,93kg/l
Σημείο ανάφλεξης	+35°C
Περιεκτικότητα σε στερεά	60% - 70%
Ποσοστό πολυμερών	2,5% επί των στερεών
Σημείο μάλθωσης	+113,7°C
Χρόνος στεγνώματος(25°C)	2 - 3 ώρες
Κατανάλωση	0,4 – 0,5 L/m ² ανά στρώση (τσιμεντοειδές υπόστρωμα) 0,2 – 0,25 L/m ² ανά στρώση (μεταλλικό υπόστρωμα)

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑηΔ «Συνδεδειγμένα ασφάλια»:750g/ (Όριο 1.1.2010). Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: <500 g/L.

Τρόπος εφαρμογής

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επαλειφθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, σκουριές, λάδια και σαθρά τμήματα. Το υλικό εφαρμόζεται εν ψυχρώ με βούρτσα, πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα σε μια ή δυο διαστρώσεις, κατά τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες. Η πρώτη στρώση μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη ή αρωματικούς διαλύτες σε ποσοστό 15-20% περίπου.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Δεν συνιστάται για προεπάλειψη επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν με υδατοδιαλυτά ασφαλτικά γαλακτώματα, όπως π.χ. το **Bicote Special** ή για επιφάνειες σε επαφή με πετρελαιοειδή.
- Επειδή το υλικό περιέχει εύφλεκτα διαλυτικά, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας – τα δοχεία του υλικού πρέπει να τοποθετούνται μακριά από φλόγιστρα και άλλες εστίες φωτιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της εργασίας καλό είναι να αποφεύγεται το κάπνισμα και η εισπνοή των ατμών του

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Bitulat Primer

	υλικού (ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή γίνεται με πιστόλι ή ψεκαστήρα).
Απόχρωση	Μαύρο
Καθαρισμός εργαλείων	Ο καθαρισμός των εργαλείων πραγματοποιείται με βενζίνη ή αρωματικούς διαλύτες.
Συσκευασία	Δοχεία των 1L, 5L και 17L.
Οδηγίες προφύλαξης	Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.