

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neocryl® Special

### Ενός συστατικού υδατοδιάλυτη βαφή για εξωτερικά δάπεδα

**Χρήσεις** Ακρυλική βαφή υδατικής βάσεως κατάλληλη για εξωτερικά δάπεδα και παρκινγκ με ήπια καταπόνηση.

**Χρήσεις**

- Εξωτερικά παρκινγκ χαμηλής κυκλοφορίας
- Αίθριοι χώροι εμπορικών και ιδιωτικών χώρων

**Ιδιότητες/ Πλεονεκτήματα**

- Υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες και αντοχή στην τριβή
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση σε δάπεδα που είναι κατασκευασμένα από άσφαλο, τσιμεντοκονία ή μπετόν. Ιδανική και ως βαφή διαγραμμίσεων
- Λειτουργεί ως αντικονιακή στρώση για προστασία έναντι σκόνης (anti-dust)
- Φιλικό προς το περιβάλλον και προς τον χρήστη

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	1,30kg/L (±0,05)
Στιλπνότητα (60°)	5-6
Αντοχή σε τριβή (Taber Test, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)	190mg
Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542)	≥2,5N/mm <sup>2</sup>
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1062-3)	<0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>
Περατότητα CO <sub>2</sub> – Ισοδύναμο πάχος αέρα Sd (EN 1062-6)	>50m
Περατότητα υδρατμών – Ισοδύναμο πάχος αέρα Sd (EN ISO 7783)	16,6m (Class II)
Ευκαμψία (Δοκιμή στρέψης ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)	Επιτυχής
Αντίσταση σε ολίσθηση (EN 13036-4, βρεγμένη επιφάνεια)	41 (PTV)
Κατανάλωση	250-330gr/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neocryl® Special

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑΘΥ «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού»: 140g/l (Όριο 1.1.2010). Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: <15g/l.

### Λεπτομέρειες ωρίμανσης

Χρόνος στεγνώματος στην αφή (RH 50%)	+25°C	1 ώρα
Χρόνος επαναβαφής - Βατότητας (RH 50%)	+12°C	8 ώρες
Χρόνος επαναβαφής - Βατότητας (RH 50%)	+25°C	4 ώρες
Πλήρης σκλήρυνση		~5-6 ημέρες

### Τρόπος εφαρμογής

**Προετοιμασία επιφανειών:** Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Ανάλογα με το υπόστρωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί κατάλληλη μηχανική προεργασία, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι ανωμαλίες, να ανοιχθούν οι πόροι και να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες πρόσφυσης. Πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση (απαραίτητως σε νέα ασφατικά δάπεδα). Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι επίπεδες, λείες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.

**Αστάρωμα:** Πριν από την εφαρμογή του **Neocryl® Special**, συνιστάται η εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού της **NEOTEX®**, προτείνεται η εφαρμογή του **Revinox®** αραιωμένου με νερό σε αναλογία **Revinox®:Νερό- 1:4**

**Εφαρμογή:** Μετά το αστάρωμα της επιφάνειας, το **Neocryl® Special** εφαρμόζεται, αφού αναδευτεί καλά, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι airless. Η πρώτη στρώση αραιώνεται σε ποσοστό 20-25% με καθαρό νερό. Η δεύτερη (και κάθε επόμενη) ακολουθεί εφαρμόζεται με αραιώση σε ποσοστό 10-15%

### Ιδιαίτερες Συστάσεις

- **Συνθήκες εφαρμογής:** Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία <80% / Θερμοκρασία ατμόσφαιρας και υποστρώματος: από +8°C έως +35°C
- Η εφαρμογή του **Neocryl® Special** δεν πρέπει να γίνεται με βροχερό καιρό ή υψηλή υγρασία.
- Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναχρωματισμού, κτλ.) επιμηκύνονται από υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.

### Καθαρισμός Εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

### Αφαίρεση Κηλίδων

Όσο είναι νωπό με άφθονο νερό. Αν έχει σκληρυνθεί με διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση.

### Αποχρώσεις

Γκρι (RAL7037), Λευκό (RAL9003) και αποχρώσεις κατά

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neocryl® Special

παραγγελία πάνω από μια ορισμένη ποσότητα.

Διατίθεται επίσης σε βάση D που προσφέρει ευελιξία για τη δημιουργία της ζητούμενης απόχρωσης.

---

**Συσκευασία**

Πλαστικά δοχεία 1kg, 4kg και 12kg

---

**Χρόνος Αποθήκευσης**

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό, την υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία

---

**Οδηγίες Προφύλαξης**

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

---

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neocryl® Special



**NEOTEX A.E.B.E**

Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315  
19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

19

Dop No.: 4950-54

**EN 1504-2**

**Neocryl® Special**

Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

Επικάλυψη

Διαπερατότητα υδρατμών	Class II
Αντοχή αποκόλλησης	$\geq 1,5\text{N/mm}^2$
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	$W < 0,1\text{Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>	$S_D > 50\text{m}$
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία F
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.