

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neotex® Anti F Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα για ξύλινα, πολυεστερικά και μεταλλικά σκάφη

Περιγραφή

Υψηλής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα, ενός συστατικού, για όλους τους τύπους σκαφών (ξύλινων, πολυεστερικών, μεταλλικών). Εφαρμόζεται στην γάστρα, κάτω από την ίσαλο γραμμή, και λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε οξείδια του χαλκού εμποδίζει την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών όπως στρειδώνας και άλγη, που μαζί με το **Neotex® Anti F** αποκολλούνται από το σκάφος καθώς ταξιδεύει (αυτοκαθαριζόμενο).

Με αυτό τον τρόπο η γάστρα όχι μόνο διατηρείται καθαρή αλλά και λεία ώστε να μην προστίθεται τριβή στο σκάφος εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες πλεύσης και απόδοση μηχανής, μειώνοντας το κόστος καυσίμων.

Πεδία εφαρμογών

Σκάφη από ξύλο, πολυεστέρα (GRP) και μέταλλο (όχι αλουμίνιο)

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Κατάλληλο για όλα τα μεγέθη σκαφών
- Αυτοκαθαριζόμενο, παρέχει προστασία από θαλάσσιους μικροοργανισμούς
- Εξαιρετική αντοχή σε μόνιμη βύθιση στη θάλασσα
- Κατασκευασμένο χωρίς το βιοκτόνο TBT και σύμφωνα με την νομοθεσία του IMO για τα υφαλόχρωμα
- Προσφέρει προστασία από 1 έως 3 έτη αναλόγως του πάχους βαφής και τοπικών παραγόντων όπως θερμοκρασίας νερού και περιεκτικότητας σε αλάτι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|----------------------------------|--|
| Πυκνότητα | ~1,55gr/cm ³ (αναλόγως απόχρωσης) |
| Στερεά κ.ό. | ~53% (αναλόγως απόχρωσης) |
| Πάχος Υγρού/Ξηρού Φιλμ (WFT/DFT) | 170/100μm |
| Απόδοση | 5 m ² /L για πάχος ξηρού φιλμ 100μm |
| Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. | <480g/l DIN ISO 11890 |



ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neotex® Anti F

Χρόνοι στεγνώματος-επαναβαφής

| Θερμοκρασία | +5°C | +10°C | +20°C | +30°C |
|--|------|-------|----------------|-------|
| Στέγνωμα στην αφή | 4h | 3h | 1h | 30min |
| Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής | 13h | 10h | 5h | 4h |
| Ελάχιστος Χρόνος πριν την καθέλκυση του σκάφους στην θάλασσα | | | 24h (65% Σ.Υ.) | |
| Μέγιστος χρόνος παραμονής του σκάφους σε εξωτερικές συνθήκες μέχρι την καθέλκυσή του | | | 7d (65% Σ.Υ.) | |

Οι ανωτέρω χρόνοι είναι ενδεικτικοί. Μεγαλύτεροι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής μπορεί να είναι αναγκαίοι, αναλόγως πάχους βαφής και ιδίως κάτω από δύσκολες και κρύες-βροχερές ατμοσφαιρικές συνθήκες

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή χωρίς σκόνες, θαλασσινό αλάτι ή άλλα κατάλοιπα όπως βρωμιές, γράσο, λάδια, λίπη κλπ. Για τις πολυεστερικές επιφάνειες, πριν την εφαρμογή του **Neotex® Anti F** απαιτείται καλό τρίψιμο.

Ασάρωμα: Πριν την εφαρμογή του **Neotex® Anti F**, συνιστάται η εφαρμογή εποξειδικής βαφής όπως **Neopox® Special, Epoxol® Primer, Neopox® Special Primer 1225** σε τουλάχιστον 2-3 στρώσεις.

Εφαρμογή: Πριν την χρήση του **Neotex® Anti F** και λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους είναι απαραίτητη η καλή ανάδευση του με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα για 10-20 λεπτά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό, με φορά «πλώρα-πρύμα» και όχι κάθετα. Σε περιπτώσεις εφαρμογής με ψεκασμό (προτεινόμενη διάμετρος ακροφυσίου 0,017" - 0,021"), το υλικό αραιώνεται έως 3% με διαλυτικό **Neotex® 1021**.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η θερμοκρασία της επιφάνειας θα πρέπει να είναι κατ'ελάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου του αέρα.
- Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε οξείδιο του χαλκού, ενδέχεται να υπάρξει διακύμανση στην απόχρωση από παρτίδα σε παρτίδα.
- Αποχρωματισμός του **Neotex® Anti F** μετά την εφαρμογή μπορεί να συμβεί λόγω επαφής οξείδιο του χαλκού με τον αέρα ή με άλλα στοιχεία της ατμόσφαιρας. Εντούτοις, αυτό είναι μόνο επιφανειακό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την απόδοση ή την καταλληλότητα του υλικού

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε αποχρώσεις λευκό, μαύρο, μπλε, κεραμιδί

Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με διαλυτικό **Neotex® 1021**

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

Neotex® Anti F & αφαίρεση κηλίδων

αμέσως μετά τη χρήση τους.

Συσκευασία

1L σε μεταλλικά δοχεία

Χρόνος Αποθήκευσης

1 έτος, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

Οδηγίες Προφύλαξης

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.